

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
1	Aldehyd octowy	100	25	3	2	1
			60	3	2	-
			100	-	-	-
	- roztwór wodny	40	25	3	1	1
			60	3	2	2
			100	-	-	-
2	Ocet winny	komercyjny	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
3	Acetofenon	niezdeklarowane	25	-	-	1
			60	-	-	3
			100	-	-	-
4	Aceton	10	25	3	1	1
			60	3	-	3
			100	-	-	3
		100	25	3	2	1
			60	3	2	3
			100	-	-	3
5	Kwasy tłuszczowe	niezdeklarowane	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
6	Kwas octowy	<25	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
		30	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
		60	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	2
		80	25	1	2	1
			60	2	3	3
			100	-	-	3
	lodowaty	100	25	2	1	1
			60	3	2	2
			100	-	-	3
7	Kwas adypinowy - roztwór wodny	nasycony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
8	Kwas antrachinonosulfonowy	zawiesina	25	1	1	1
			60	2	-	1
			100	-	-	-
9	Kwas arsenowy	słabe	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		80	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	2
10	Kwas benzoesowy	nasycony	25	2	1	1
			60	3	1	1
			100	-	-	3

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
11	Kwas borowy	słabe	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
		nasycony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
12	Kwas bromowy	10	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
13	Kwas bromowodorowy	10	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	3
		48	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	3
14	Kwas masłowy	20	25	1	1	3
			60	2	2	3
			100	-	-	3
		skoncentrowany	25	3	3	3
			60	3	3	3
			100	-	-	3
15	Kwas węglowy - suchy	100	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
	- roztwór wodny	nasycony	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
	- wilgotny	każdy	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
16	Kwas cyjanowodorowy	słabe	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
17	Kwas cytrynowy - roztwór wodny	50	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
18	Kwas chlorowy	20	25	1	1	1
			60	2	3	3
			100	-	-	3
19	Kwas solny	<25	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
		<37	25	1	1	1
			60	1	2	1
			100	-	-	2
20	Kwas chlorooctowy	85	25	1	2	1
			60	2	3	3
			100	-	-	3
		100	25	1	2	-
			60	2	3	3
			100	-	-	3

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
21	Kwas chlorosulfonowy	100	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
22	Kwas krezolowy	50	25	2	-	-
			60	3	-	-
			100	-	-	-
23	Kwas chromowy	10	25	1	2	1
			60	2	3	2
			100	-	-	3
		30	25	1	2	2
			60	2	3	3
			100	-	-	3
		50	25	1	2	2
			60	2	3	3
			100	-	-	3
	- roztwór	50/35/15	25	1	3	3
			60	2	3	3
			100	-	-	-
24	Kwas dichlorooctowy	100	25	1	1	1
			60	2	2	2
			100	-	-	-
25	Kwas diglikolowy	18	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
26	Kwas fluorowodorowy	10	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	3
		60	25	2	1	1
			60	3	-	3
			100	-	-	3
27	Kwas fluorokrzemowy	32	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
28	Kwas mrówkowy	50	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		100	25	1	1	1
			60	3	1	1
			100	-	-	-
29	Kwas fosforowy	<25	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
		<50	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
		<80	25	1	1	1
			60	1	2	1
			100	-	-	1
30	Kwas ftalowy	50	25	-	1	1
			60	3	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
31	Kwas glikolowy	37	25	1	1	1
			60	1	1	-
			100	-	-	-
32	Kwas mlekowy	<28	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
33	Kwas maleinowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
34	Kwas jabłkowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	-	1	1
			100	-	-	1
35	Kwas metylosulfonowy	50	25	1	2	2
			60	2	2	2
			100	-	-	3
		100	25	1	3	3
			60	2	3	3
			100	-	-	3
36	Kwas azotowy	bezwodny	25	3	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	3
		<20	25	1	1	1
			60	2	2	2
			100	-	-	3
		40	25	1	-	2
			60	1	2	3
			100	-	-	3
		60	25	1	3	2
			60	2	3	3
			100	-	-	3
		98	25	3	3	3
			60	3	3	3
			100	-	-	3
37	Kwas oleinowy	komercyjny	25	1	-	1
			60	1	2	2
			100	-	-	2
38	Kwas szczawiowy	10	25	1	1	1
			60	2	1	2
			100	-	-	2
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	2
			100	-	-	3
39	Kwas palmitynowy	10	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	3
		70	25	1	-	-
			60	1	3	3
			100	-	-	-
40	Kwas nadchlorowy	10	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		70	25	1	1	1
			60	2	1	-
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
41	Kwas pikrynowy	1	25	1	1	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
		>1	25	3	1	3
			60	3	1	3
			100	-	-	-
42	Kwas krzemowy	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
43	Kwas siarkowy	<10	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
		<75	25	1	1	1
			60	2	2	2
			100	-	-	2
		<90	25	1	2	1
			60	2	2	2
			100	-	-	3
		<96	25	2	2	3
			60	3	2	3
			100	-	-	3
		opary każdy	25	2	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	3
44	Kwas siarkowy + Kwas azotowy + H ₂ O	48/49/3	25	1	3	3
			60	2	3	3
			100	-	-	3
		50/50/0	25	2	3	3
			60	3	3	3
			100	-	-	3
		10/20/70	25	1	2	2
			60	1	2	2
			100	-	-	-
45	Kwas stearynowy	100	25	1	-	2
			60	1	2	2
			100	-	-	-
46	Kwas garbnikowy	10	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
47	Kwas winowy	każdy	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
48	Kwas trichlorooctowy	<50	25	1	1	1
			60	3	2	1
			100	-	-	-
49	Kwas moczowy	10	25	1	-	-
			60	2	-	-
			100	-	-	-
50	Woda królewska	100	25	2	3	3
			60	2	3	3
			100	-	3	3
51	Akrylonitryl	techniczny Czysty	25	-	1	1
			60	3	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
52	Woda - zdemineralizowana	100	25	1	1	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
	- morska	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
	- destylowana	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
	- mineralna kwaśna	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
	- deszczowa	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
	- pitna	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
53	Alkohol allilowy	96	25	2	1	1
			60	3	2	1
			100	-	-	1
54	Alkohol amyłowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	1
55	Alkohol benzylowy	100	25	-	1	1
			60	-	2	2
			100	-	-	-
56	Alkohol butylowy		25	1	1	1
			60	2	1	2
			100	-	-	2
57	Alkohol etylowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	2	1
			100	-	-	1
58	Alkohol izopropylowy	100	25	-	-	1
			60	-	-	1
			100	2	-	-
59	Alkohol metylowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	2
			100	-	-	2
60	Alkohol propylowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
61	Ałun - roztwór wodny	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	-	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
62	Glin - chlorek	każdy	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
	- fluorek	100	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
	- wodorotlenek	każdy	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
	- azotan	niezdeklarowane	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
	- siarczan	słabe	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
63	Octan amylu	100	25	3	1	2
			60	3	2	-
			100	-	-	-
64	Amoniak - roztwór wodny	słabe	25	1	1	1
			60	2	1	-
			100	-	-	-
	- gaz suchy	100	25	1	-	1
			60	2	-	-
			100	-	-	-
	- płynny	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
65	Octan amonu	nasycony	25	2	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
66	Węglan amonu	każdy	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
67	Chlorek amonu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
68	Fluorek amonu	25	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
69	Fosforan amonu	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
70	Wodorosiarczan amonu	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
71	Wodorotlenek amonu	28	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
72	Metafosforan amonu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
73	Azotan amonu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
74	Nadsiarczan amonu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
75	Siarczek amonu	słabe	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
76	Trójfosforan amonu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
77	Bezwodnik octowy	100	25	3	2	1
			60	3	2	2
			100	-	-	3
78	Anilina	każdy	25	3	2	1
			60	3	2	1
			100	-	-	-
	- chlorowodorek	niezdeklarowane	25	2	2	2
			60	3	2	2
			100	-	-	3
79	Chlorek antymonu	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
80	Cyjanek srebra	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
81	Azotan srebra	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	2
82	Węglan baru	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
83	Chlorek baru	10	25	-	-	-
			60	1	1	1
			100	-	-	-
84	Wodorotlenek baru	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
85	Siarczan baru	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
86	Siarczek baru	nasycony	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
87	Benzaldehyd	niezdeklarowane	25	3	2	3
			60	3	2	3
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
88	Benzen	każdy	25	3	3	3
			60	3	3	3
			100	-	-	3
	- +benzyna	20/80	25	3	3	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
	- chlorek benzenu	techniczny Czysty	25	3	2	1
			60	-	-	-
			100	-	-	-
89	Benzyna surowa	100	25	1	-	1
			60	1	-	3
			100	-	-	-
90	Benzyna rafinowana	100	25	1	-	1
			60	-	1	3
			100	-	-	-
91	Piwo	komercyjny	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
92	Brom - płynny	100	25	3	3	3
			60	3	3	3
			100	-	-	3
	- opary	niskie	25	2	3	3
			60	-	3	3
			100	-	-	3
93	Butadien	100	25	1	-	1
			60	1	3	3
			100	-	-	-
94	Wodny butanodiol	10	25	1	-	1
			60	3	-	-
			100	-	-	-
95		skoncentrowany	25	2	2	2
			60	3	3	2
			100	-	-	-
96	Butan gaz	10	25	1	1	1
			60	-	1	-
			100	-	-	-
97	Octan butylu	100	25	3	3	2
			60	3	3	3
			100	-	-	3
98	Glikol butylenowy	100	25	-	1	1
			60	2	1	-
			100	-	-	-
99	Butylofenol	100	25	2	3	3
			60	2	3	3
			100	-	-	-
100	Bisulfat wapnia	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
101	Węglan wapnia	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
102	Chloran wapnia	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	-
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
103	Chlorek wapnia	każdy	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	2
104	Wodorotlenek wapnia	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
105	Podchloryn wapnia	nasycony	25	-	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
106	Azotan wapnia	50	25	1	1	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
107	Siarczan wapnia	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
108	Siarczek wapnia	nasycony	25	1	2	1
			60	1	2	1
			100	-	-	-
109	Dwutlenek węgla (gaz)	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
110	Wodny roztwór węgla		25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
111	Tlenek węgla	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
112	Siarczek węgla	100	25	2	2	1
			60	3	-	3
			100	-	-	-
113	Czterochlorek węgla	100	25	2	2	3
			60	3	3	3
			100	-	-	-
114	Cykloheksan	każdy	25	3	1	1
			60	3	-	2
			100	-	-	-
115	Cykloheksanon	każdy	25	3	1	-
			60	3	-	3
			100	-	-	3
116	Chloramina - roztwór wodny	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	-	-	-
			100	-	-	-
117	Chlorobenzen	każdy	25	3	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
118	Chloroetanol	100	25	3	-	-
			60	3	-	-
			100	-	-	-
119	Krezol	<90	25	2	1	1
			60	3	-	-
			100	-	-	-
		>90	25	3	-	2
			60	3	-	-
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
120	Chloroform	każdy	25	3	2	2
			60	3	-	3
			100	-	-	3
121	Chlor - suchy gaz	nasycony	25	2	-	-
			60	3	-	-
			100	-	-	-
		10	25	1	-	3
			60	2	-	3
			100	-	-	-
		100	25	2	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
	- mokry gaz	5 gr/m3	25	1	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
		10 gr/m3	25	2	-	3
			60	2	-	3
			100	-	-	-
		66 gr/m3	25	2	-	3
			60	2	-	3
			100	-	-	-
	- płynny	100	25	3	3	3
			60	-	-	3
			100	-	-	-
122	Dekalina dekahydronaftalen	niezdeklarowane	25	1	1	3
			60	1	2	3
			100	-	-	-
123	Dekstryna	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
124	Ftalan dibutyłu	10	25	3	3	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
125	Dichloroetan	100	25	3	3	1
			60	3	3	-
			100	-	-	-
126	Dichloroetylen	100	25	3	3	2
			60	3	3	-
			100	-	-	-
127	Eter dietylowy	100	25	3	3	1
			60	3	3	1
			100	-	-	-
128	Dimetyloamina	100	25	2	-	1
			60	3	2	2
			100	-	-	-
129	ftalan dioktylu	każdy	25	3	1	2
			60	3	2	2
			100	-	-	-
130	Emulsja fotograficzna	komercyjny	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
131	Heptan	100	25	1	1	3
			60	2	3	3
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
132	Heksan	100	25	1	1	1
			60	2	2	2
			100	-	-	-
133	Eter	każdy	25	3	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
134	Eter izopropylowy	100	25	2	2	2
			60	3	3	3
			100	-	-	-
135	Octan etylu	100	25	3	3	1
			60	3	3	2
			100	-	-	3
136	Chlorek etylu	każdy	25	3	2	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
137	Eter etylowy	każdy	25	3	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
138	Glikol etylenowy	komercyjny	25	1	1	1
			60	1	3	2
			100	-	-	-
139	Fenylhydrazyna	każdy	25	3	2	2
			60	3	2	2
			100	-	-	-
140	Chlorowodorek fenylhydrazyny	nasycony	25	1	1	1
			60	3	3	3
			100	-	-	-
141	Fenol	1	25	1	1	1
			60	-	-	1
			100	-	-	3
	- roztwór wodny	<90	25	2	1	1
			60	3	-	3
			100	-	-	3
142	Chlorek żelaza	10	25	1	-	1
			60	2	-	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
143	Azotan żelaza	niezdeklarowane	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
144	Siarczan żelaza	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	-
			100	-	-	-
145	Siarczan żelazawy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	-
			100	-	-	-
146	Nawóz	10	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
147	Suchy gaz fluorowy	100	25	2	2	3
			60	3	3	3
			100	-	-	-
148	Formaldehyd	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
149	Pięciotlenek fosforu	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	-
			100	-	-	-
150	Trójtlenek fosforu	100	25	3	1	1
			60	3	1	-
			100	-	-	-
151	Gaz fosgenowy	100	25	1	2	2
			60	2	2	2
			100	-	-	-
152	Miąższ i soki owocowe	komercyjny	25	1	1	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
153	Furfural	niezdeklarowane	25	3	2	2
			60	3	2	2
			100	-	-	-
154	Kwaśne gazy spalinowe	każdy	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
155	Gaz z oparami azotu	śladowe	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
156	Gaz świetlny	100	25	1	1	1
			60	-	-	-
			100	-	-	-
157	Galareta	100	25	1	1	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
158	Glicerina - roztwór wodny	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
159	Wodny glikoglu	10	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
160	Glukoza	każdy	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
161	Wodór	każdy	25	-	-	-
			60	-	-	-
			100	-	-	-
162	Nadtlenek wodoru	30	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	1	-
		50	25	1	2	1
			60	1	-	2
			100	-	-	-
		90	25	1	1	2
			60	1	1	2
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
163	Suchy siarkowodór	nasycony	25	2	2	3
			60	3	3	3
			100	-	-	-
164	Siarkowodór mokry	nasycony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
165	Hydrosulfit	<10	25	1	-	1
			60	2	-	1
			100	-	-	-
166	Siarczan hydroksyloaminy	12	25	1	1	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
167	Jod suchy i mokry	>3	25	2	-	1
			60	3	-	-
			100	-	-	-
168	Roztwór jodu	3	25	2	2	1
			60	3	3	3
			100	-	-	-
169	Izoltan	100	25	1	2	2
			60	-	-	3
			100	-	-	-
170	Lanolina	niezdeklarowane	25	-	1	1
			60	2	1	2
			100	-	-	-
171	Mleko	100	25	1	1	1
			60	1	-	1
			100	-	-	1
172	Ług	<60	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
173	Ług wybielający	12,5 % Cl	25	1	2	2
			60	2	2	-
			100	-	-	-
174	Węglan magnezu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
175	Chlorek magnezu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
176	Wodorotlenek magnezu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
177	Azotan magnezu	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
178	Siarczan magnezu	rozcieńczony	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
179	Melasa	komercyjny	25	1	1	1
			60	2	2	1
			100	-	-	2

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
180	Rtęć	100	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
181	Cyjanek rtęci	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
182	Chlorek rtęci	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
183	Azotan rtęci	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
184	Metyloamina	32	25	2	1	1
			60	3	2	-
			100	-	-	-
185	Octan metylu	100	25	-	-	1
			60	-	-	1
			100	-	-	-
186	Bromek metylu	100	25	3	3	3
			60	-	-	3
			100	-	-	-
187	Chlorek metylu	100	25	3	1	3
			60	3	-	3
			100	-	-	3
188	Chlorek metylenu	100	25	3	3	3
			60	3	-	3
			100	-	-	3
189	Keton metylowo-etylowy	każdy	25	3	1	1
			60	3	2	2
			100	-	-	-
190	Ropa	100	25	2	2	1
			60	3	3	3
			100	-	-	-
		komercyjny	25	1	-	1
			60	1	2	2
			100	-	-	-
191	Naftalen	100	25	1	1	3
			60	-	2	3
			100	-	-	3
192	Chlorek niklu	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
193	Azotan niklu	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
194	Siarczan niklu	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	1	2	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
195	Nitrobenzen	każdy	25	3	-	1
			60	3	2	2
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
196	Olej -opary	niezdeklarowane	25	3	3	3
			60	3	3	3
			100	-	-	-
		niskie	25	3	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
		wysokie	25	3	-	3
			60	3	-	3
			100	-	-	-
197	Oleje smarowe	komercyjny	25	1	3	2
			60	1	-	1
			100	-	-	-
198	Olej opałowy	100	25	1	-	1
			60	1	-	2
			100	-	-	-
199	Olejek kamforowy	niezdeklarowane	25	1	3	3
			60	-	3	3
			100	-	-	-
200	Oliwa z oliwek	komercyjny	25	-	-	1
			60	2	3	1
			100	-	-	-
201	Olej parafinowy	niezdeklarowane	25	1	-	1
			60	1	-	3
			100	-	-	-
202	Olej rycynowy	komercyjny	25	1	-	3
			60	1	-	1
			100	-	-	-
203	Olej bawełniany	komercyjny	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
204	Olej lniany	komercyjny	25	1	-	1
			60	2	2	1
			100	-	-	-
205	Olej silikonowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	3	2	1
			100	-	-	-
206	Olej wazelinowy	100	25	1	1	1
			60	3	2	2
			100	-	-	-
207	Olej transformatorowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	2	2
			100	-	-	-
208	Tlen	każdy	25	1	1	3
			60	1	2	3
			100	-	-	-
209	Ozon	niezdeklarowane	25	1	2	3
			60	2	3	3
			100	-	-	-
210	Parafina	niezdeklarowane	25	-	-	-
			60	2	2	1
			100	-	-	-
	- emulsja	komercyjny	25	1	2	3
			60	1	2	3
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
211	Octan ołowiu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	-	2
			100	-	-	-
212	Czteroetyloół	100	25	1	1	1
			60	2	-	-
			100	-	-	-
213	Pirydyna	niezdeklarowa ne	25	3	1	2
			60	3	2	2
			100	-	-	-
214	Dwuchromian potasu	40	25	1	1	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
215	Boran potasu	nasycony	25	1	-	1
			60	2	-	1
			100	-	-	-
216	Bromek potasu	nasycony	25	1	1	1
			60	-	1	1
			100	-	-	-
217	Węglan potasu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	-
			100	-	-	-
218	Chlorek potasu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
219	Cyjanek potasu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
220	Chromian potasu	40	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
221	Żelazocyjanek potasu	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
222	Fluorek potasu	nasycony	25	-	1	1
			60	-	1	1
			100	-	-	-
223	Wodorotlenek potasu	60	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	2
224	Azotan potasu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
225	Nadboran potasu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
226	Nadmanganian potasu	10	25	1	1	1
			60	-	1	2
			100	-	-	-
227	Nadsiarczan potasu	niezdeklarowa ne	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
228	Siarczan potasu	nasycony	25	-	-	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
229	Siarczan chromowo-potasowy	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	2
230	Propan - gaz	100	25	1	1	1
			60	-	-	-
			100	-	-	-
	- płynny	10	25	1	2	2
			60	-	-	-
			100	-	-	-
231	Cyjanek miedzi	każdy	25	3	-	1
			60	3	-	1
			100	-	-	-
232	Chlorek miedzi	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
233	Fluorek miedzi	każdy	25	1	1	3
			60	1	1	3
			100	-	-	-
234	Azotan miedzi	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
235	Siarczan miedzi	rozcieńczony	25	1	1	3
			60	1	1	3
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
236	Detektor fotograficzny	komercyjny	25	1	1	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
237	Solanka	komercyjny	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
238	Mydło w roztworze wodnym	wysokie	25	1	-	1
			60	2	-	-
			100	-	-	-
239	Emulsja łojowa	komercyjny	25	1	1	1
			60	1	2	2
			100	-	-	-
240	Octan sodu	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
241	Wodorowęglan sodu	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
242	Bisulfit sodu	100	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
243	Bromek sodu	nasycony	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
244	Węglan sodu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
245	Cyjanek sodu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
246	Chloran sodu	niezdeklarowane	25	1	1	1
			60	2	1	-
			100	-	-	-
247	Chlorek sodu	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	3
248	Żelazocyjanek sodu	nasycony	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
249	Fosforan sodu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	1
250	Fosforan sodu Tri	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
251	Fluorek sodu	każdy	25	1	1	-
			60	1	1	-
			100	-	-	-
252	Wodorotlenek sodu	<60	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	1
253	Podchloryn sodu	słabe	25	1	1	1
			60	2	-	2
			100	-	-	-
254	Podsiarczyn sodu	niezdeklarowane	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
255	Azotan sodu	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
256	Nadboran sodu	każdy	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-
257	Siarczan sodu	rozcieńczony	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
258	Siarczyn sodu	nasycony	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
259	Siarczek sodu	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
260	Roztwór do srebrzenia	komercyjny	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
261	Chlorek cyny cynowy	nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
262	Chlorek cyny	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
263	Czterochloroetan	niezdeklarowane	25	3	2	2
			60	3	3	3
			100	-	-	-
264	Czterochloroetylen	niezdeklarowane	25	3	2	2
			60	3	3	3
			100	-	-	-
265	Czterohydrofuran	każdy	25	3	2	2
			60	3	3	3
			100	-	-	3
266	Tiofen	100	25	3	2	2
			60	3	2	3
			100	-	-	-
267	Chlorek tionylu	niezdeklarowane	25	3	3	3
			60	-	-	-
			100	-	-	-
268	Toluen	100	25	3	2	2
			60	3	3	3
			100	-	-	3
269	Terpentyna	100	25	2	2	3
			60	2	3	3
			100	-	-	-
270	Trichloroetylen	100	25	3	2	3
			60	3	2	3
			100	-	-	-
271	Tretanolamina	100	25	2	1	1
			60	3	-	-
			100	-	-	-
272	Mocznik - roztwór wodny	<10	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
		33	25	1	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
273	Mocz	niezdeklarowane	25	3	1	1
			60	2	1	1
			100	-	-	-
274	Octan winylu	niezdeklarowane	25	3	-	-
			60	3	-	-
			100	-	-	-
275	Wino	komercyjny	25	1	1	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
276	Whisky	komercyjny	25	1	-	1
			60	1	-	-
			100	-	-	-

TABELA ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ

1 Odporne ; 2 Częściowo odporne ; 3 NIE odporne ; - Brak danych

Tabela ma charakter wyłącznie poglądowy

L.P.	związek chemiczny	Stężenie [%]	temperatura [°C]	PVC	PE	PP
277	Cyjanek cynku	komercyjny	25	1	-	-
			60	1	-	-
			100	-	-	-
278	Chlorek cynku	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	2
279	Chromian cynku	niezdeklarowane	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
280	Azotan cynku	niezdeklarowane	25	1	-	1
			60	1	-	1
			100	-	-	-
271	Siarczan cynku	rozcieńczony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
		nasycony	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	-
282	Siarka	100	25	1	-	1
			60	2	-	1
			100	-	-	-
	- Dwutlenek w stanie ciekłym	100	25	2	1	-
			60	3	2	-
			100	-	-	-
	- Suchy	każdy	25	1	1	1
			60	1	1	1
			100	-	-	3
	- roztwór wodny	nasycony	25	1	1	1
			60	2	-	-
			100	-	-	-
	- Trójtlenek	100	25	2	3	3
			60	2	3	3
			100	-	-	-